预应力砼梁板后张法张拉控制值的近似计算方法

刘安能

(中南市政工程建设总公司,湖南 衡阳 421000)

摘 要:探讨了预应力砼空心板后张法张拉控制值,即钢绞线锚下控制应力及相应钢绞线伸长量的计算方法。

关键词:钢绞线;张拉;控制应力;伸长量;计算

中图分类号: U445.4 文献标识码:B 文章编号:1000-3746(2001)SI-0131-01

我国现代高速公路简支梁桥常采用后张法预应 力砼梁板预制构件,该构件施工不受场地限制,张一 工艺简单,操作简易方便,工程质量可靠,深受广 施工技术人员的普遍欢迎。笔者近几年在京珠 一直章某合同段从事路基与经 。 经工技术工作,发现桥梁设计图纸对预应理或 ,发现桥梁设计图纸对预原理或方 张拉控制值仅作某些规定,未列出计算原理或方 技术可能由于种种原因还出现错误,对施工甚至 人员编制施工方案指导施工带来一些难度,甚至 此产生错误指导而导致梁板不合格或损坏。因此, 本文以该合同段 16 m 跨径后张法预应力空绍与探 为例对张拉控制值的计算方法进行简单介绍与探 讨,供广大桥梁工程施工人员参考。

1 工程概述

耒阳一宜章高速公路某合同段全长 15.24 km, 有大、中桥 4 座, 小桥 2 座, 主要为单孔或多孔 16 m 跨径后张法预应力砼空心板简支梁桥。梁板为预制构件、张拉施工采用"双控法"即控制应力与控制伸长量。张拉工艺程序为:

初应力→105%张拉控制力→100%张拉控制力

钢绞线规格为 015.24 mm, 公称面积 140 mm²、标准强度 $R_y^b = 1860$ MPa, 弹性模量 E = 1.95 × 10^5 MPa. 钢绞线按 4 股和 3 股组合成钢束, 编号 N_1 、 N_2 、分别准确放置在预制板的受拉区第一、第二层设计位置, 板两端用 YM - 15 型锚具固定。

2 张拉控制应力计算

(1)根据《公路桥梁技术规范》预应力砼达到 80%标准强度后,张拉预应力钢束锚下控制应力为 75%,张拉初应力为控制应力的 20%,超张拉应力 为控制应力的 105%,则:

①锚下控制应力 $\sigma_k = 0.75 R_y^b = 0.75 \times 1860$ = 1395 MPa_o

②张拉初应力 $\sigma_{00} = 20\% \sigma_{k} = 0.2 \times 1395 = 279$ MPa。

③超张拉应力 σ_超 = 105% σ_k = 1.05 × 1395 = 1464.75 MPa。

N₁、N₂ 号钢束控制张拉力值计算结果见表 1。

表 1 张拉控制值计算结果

钢束编号	控制张拉应力/kN	张拉初应力/kN	超张拉应力/kN
N_1	781.20	156.24	820.26
N_2	585.90	117.18	615.20

(2)预应力损失后平均应力近似计算。

由于钢束在预制板孔道内受力张拉过程中,受到板端锚具变形、钢筋回缩以及钢束与孔道壁之间的摩擦等因紊影响,引起预应力损失,故准确计算较复杂。本文从简出发采用近似经验公式:

$$\bar{P} = P[1 - e^{-(kx + \mu\theta)}]/(kx + u\theta)$$

计算预应力损失后的平均应力,根据《公路桥梁技术规范》和本路段经验选定 k=0.0008, u=0.175, $\theta \setminus x$ 值分别查 $N_1 \setminus N_2$ 钢束设计图, N_1 号钢束 $\theta_1=2.5^{\circ} \approx 0.04363$ rad, $x_1=191.5$ cm; N_2 号钢束: $\theta_2=12^{\circ} \approx 0.20944$ rad, $x_2=353.1$ cm。

计管理.

 N_1 钢束平均控制张拉力 $\overline{P}_{N_1} = 777.64$ kN。

(下转第134页)

收稿日期:2001-05-30

作者简介:刘安能(1958-),男(汉族),湖南人,中南市政工程建设总公司技术处处长,高级工程师,城市道路与公路工程专业,从事高速公路建设工作,朝南省篱阳市西外环路,13887650967。

量管理)→技术部长(检查和督促技术要求的实施, 检查工程质量,负责现场质量问题)→现场值班员 (督促各班组执行技术要求,检查各工序质量,指导 施工, 处理本班质量问题)、计量员(根据其职责范围 负责计量仪器、仪表检查,校正孔位孔向以及浆液测 定)→各组组长(负责本组生产质量,领导各班执行 技术要求,检查工程质量,协助处理质量事故)→各 班班长(负责本班工序质量,带领本班严格按技术要 求施工各道工序)。

施工质量一方面靠现场控制,一方面靠对原始 资料的检查、分析。原始资料由现场施工员进行检 查,送现场值班监理工程师复检后,交资料管理人员 对灌浆数据复查,并阶段性地对资料进行分析,如发 现异常就追查原因,寻找解决办法。

严密的管理体系,严格的质理控制,有效地避免 了施工中的不当操作,使整个施工按照规范及技术 要求有序进行。

8 灌浆质量评价

诵讨对全洞压水灌浆原始资料的分析发现, Ⅱ 序孔的平均水泥单位注入量为Ⅰ序孔的 58.7%, Ш 序孔为 [序孔的 24.3%,表现出极正常的递减规 律:随着孔序的增加,较低透水率的频率增加,这是 灌浆效果的具体体现,表明灌浆质量是好的。

(上接第 131 页)

 N_2 钢束力平均控制张拉力 $P_{N_1} = 574.77 \text{ kN}$ 。

3 钢束伸长量计算

由于钢束呈曲线状在孔道中各段分布情况不 一,影响因素及大小不同,各段伸长率不完全相同, 准确计算总伸长量需根据钢束在孔道中的不同位置 分段计算。本文仅采用预应力损失后的平均应力计 算伸长值,用近似经验公式计算:

$$\Delta L = PL/(A_X E_X)$$

式中: L 一钢束长度; A v 一钢束横截面积; E v 一弹性

施工区按主帷幕孔的 10%设定质量检查孔 40 个, 共做压水试验 552 段次:设置先导孔 24 个, 共做 压水试验 413 段次,两者的综合成果对比见图 1。




图 1 检查孔与先导孔压水试验频率曲线 三检查孔频率;■先导孔频率;—◆一检查孔频率累计; ··▲···先导孔频率累计

从图 1 可以看出灌浆效果的显著性,同时也表 明质量控制措施得力。

9 结语

经过2年多紧张有序的施工, 圆满完成了小浪 底 4 号灌浆洞帷幕灌浆施工任务,得到了业主和监 理单位的好评,笔者认为,优良的灌浆质量应该归因 于:(1)适合实际情况的设计;(2)各级、各类人员思 想上的高度重视,行动上的狠抓落实;(3)实施全过 程全方位的质量控制:(4)严格执行技术要求及技术 规范:(5)服从监理工程师的指导和监督:(6)合理的 人员配备,适于工程需要的设备投入。

模量。

 N_1 钢束 $L_1 = 1560.1$ cm, N_2 钢束 $L_2 = 1567.8$

则 N, 钢束 $\Delta L_1 = 11.11$ cm; N_2 钢束 $\Delta L_2 =$ 11.0 cm

4 结论

在耒阳-宜章段高速公路某台同段采用上述近 似公式计算张拉控制值的方法经监理、设计院认可、 误差较小,可具体指导施工,在实际施工中也得到了 充分证实,效果良好。